

**КОЛОРИТ** стекловолокнистые обои

Тип Изготовленное из стекловолокна тканое декоративное, несгораемое настенное покрытие, укрепляющее поверхность.

Область применения Предназначены для покрытия внутренних бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесностружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит с последующим окрашиванием, согласно инструкции по применению. Скрывают небольшие дефекты, армируют поверхность, устойчивы к образованию диагональных трещин. Препятствуют скоплению пыли и росту микроорганизмов, паропроницаемы.

Благодаря декоративности и стойкости, обои "КОЛОРИТ" применяют как в жилых, так и в общественных помещениях, в частности, детских и медицинских учреждениях, заведениях общественного питания, гостиницах и других помещениях, требующих особой прочности и износоустойчивости, а также гигиеничности. Применимы также во влажных помещениях при условии использования влагостойкой шпатлевки и влагостойкого клея.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Узор	Плотность, г/м ²	Длина рулона, м	Ширина рулона, мм	Расход краски, м ² /л*	
				1й слой	2й слой
B01-E02/30	115	30	950	6,1	7,2
B01-E05/30	115	30	950	6,1	7,2
B01-E06/30	115	30	950	6,1	7,2
B04/50-WF04	95	50	1000	7,4	8,1
C04/30-WH04	170	30	1000	4,8	7,2
C10/50-WH10	140	50	1000	6,4	8,1
D01/50-WL01	110	50	1000	5,8	7,2
D02/50-WL02	120	50	1000	7,0	9,0
D04/50-WL04	110	50	1000	7,4	8,1
D08/50-WL08	95	50	1000	6,2	8,1
D15/50	110	50	1000	5,8	7,2
E01/30-WM01	160	30	1000	7,4	8,1
E02/30-WM02	160	30	1000	6,1	7,2
E03/30-WM03	160	30	1000	6,1	7,2
F02/50-WP02	145	30 и 50	1000	6,4	7,6
F03/30-WP03	160	30	1000	6,1	7,2
F04/30-WP04	160	30	1000	6,1	7,2
F05/30-WP06	160	30	1000	5,6	6,8
F10/50-WP10	115	50	1000	5,6	6,8
F11/30-WP11	160	30	1000	6,1	7,2
F15/50-WP15	125	50	1000	6,4	8,1
NM06/50 (бамбук)	160	50	1000	6,1	7,2
NM07/50 (лен)	160	50	1000	6,1	7,2

* приблизительный расход рекомендуемых латексных красок.

Огнестойкость Обои "КОЛОРИТ" в соответствии с действующим ГОСТ 12.1.044-89 относятся к группе негорючих (несгораемых) веществ и материалов.

Изготовитель Произведено на заводе Johns Manville (Швеция) для ООО «Тиккурила».

ООО ТИККУРИЛА

04073 Киев, Украина, пр-т Московский, 9, корпус 6, тел: (044) 502-87-86/90, факс: (044) 502-87-95/96

e-mail: info@tikkurila.ua

www.tikkurila.ua



КОЛОРИТ стекловолокнистые обои

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при оклеивании	Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Рекомендуемая температура воздуха, клея и поверхности - от +15 до +25°C; относительная влажность воздуха не более 80%. Избегать действия сильных сквозняков.
Предварительная подготовка	Новая поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Сильно впитывающие поверхности грунтовать средством КОЛОРИТ Грунт или клеем КОЛОРИТ , разбавленным водой в соотношении 1:1. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Большие трещины, впадины и неровности на бетонных, пенобетонных и оштукатуренных поверхностях выправить универсальной акриловой шпатлевкой. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед оклеиванием на протяжении по крайней мере одного месяца. Ранее окрашенная или оклеенная обоями поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, остатки обоев и т.п. Окрашенную твердой, глянцевой краской поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.
Оклеивание	Нарезать нужное количество полотнищ, оставляя запас в 10-20 см. по длине для совмещения рисунка. Нанести клей КОЛОРИТ на поверхность стены ровным слоем (на стыках чуть обильнее) по ширине одного полотнища за раз. Не наносить клей на обои. Полотнище обоев незамедлительно прочно прижать к подложке изнаночной стороной (наружная сторона рулона, в обоях некоторых дизайнов маркирована продольной полосой) и разгладить с помощью пластмассового шпателя. Следующее полотнище клеить встык, таким образом швы будут выглядеть чисто и незаметно. В обои некоторых дизайнов вплетены маркировочные нити, облегчающие совмещение узора. На углах обои прирезают с заходом около 2 см на другую стену, следующее полотнище наклеивают внахлест, начиная от угла (на внешних углах отступить 2-3 мм от края, чтобы избежать зацепов). После высыхания обрезать излишки обоев острым ножом с помощью металлической линейки.
Окраска	Окраску можно производить после полного высыхания клея, обычно через 12-24 часа, в зависимости от условий проведения работ. Окрашивать рекомендуется в 2 слоя латексной краской КОЛОРИТ Премиум 20 , Премиум 7 или Люкс , в зависимости от желаемой степени блеска. При этом следует учесть, что краски с блеском лучше подчеркивают структуру обоев. Рекомендуется использовать качественный валик «искусственный мех» (например, ANZA Elon). Первый слой всегда наносить краской, разбавленной водой на 10%. Это способствует сохранению выразительности узора обоев. Второй слой наносить неразбавленной краской. Покрытие возможно окрашивать рекомендуемыми латексными красками до 10-12 раз.
Уход	См. техническую спецификацию краски, использованной для окрашивания.
ОХРАНА ТРУДА	Материал не содержит вредных веществ. Однако, при порезке стеклообоев рекомендуется использовать перчатки и защитную одежду. На обои имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Остатки можно утилизировать как строительный мусор.